

Descripción

■ Característica

PS-220 es imprimador de superficie de laca a base de acrílico que tiene primera calidad. Es diseñado para rellenar rápido y menos contracción que otros imprimadores normales.

PS-220 se seca rápidamente y fácil de lijado, además tiene característica rellenable. Se puede rellenar rajadas de 80-180 grados.

■ Sustratos apropiados

Treated steel
OEM enamels
Refinish enamels
Unsaturated polyester putty

■ Configuración

Nombre	Paquete(ℓ)	Contenido(ℓ)	Caducidad
Acrylic Primer-Surfacer PS-220 Gris	4.0	4.0	12 meses
-	-	-	-
HiQ Lacquer Endurecedor DR-777 Series	4ℓ , 16ℓ	4ℓ , 16ℓ	24 meses

* Temperatura de almacenamiento estándar es 20°C

■ Viscosidad

14~16 segundos. Viscosidad(A+T) Ford Cup #4 en 77°F (25°C)

■ Reductor

Parte	Temperatura			
	5~15°C	10~25°C	20~35°C	30°C o más
	DR-777W	DR-777WS	DR-777S	DR-777S
1~3 paneles	DR-777W	DR-777WS	DR-777S	DR-777S
4 paneles o más	DR-777W	DR-777WS	DR-777S	DR-777R

Guía

■ Uso

Sacudido



Sacuda antes de usar

Preparación para superficie



Limpia con manta limpia. Lije y elimine todo corrosión y mojo.

Taza de Mezcla



Nombre	Taza
Acrylic Primer-Surfacer PS-220 Gris	1
-	-
HiQ Lacquer Endurecedor DR-777 Series	1

* Mezcla por volumen

Condición de pistola



2.0~3.0 bar (Roaciado por gravedad)
2~3 rociados húmedos manteniendo 20~25cm desde superficie
Boquilla : 1.2~1.5mm, D.F.T.=25~50µm



3.0~4.0 bar (Sifón)
2~3 rociados húmedos manteniendo 20~25cm desde superficie
Boquilla : 1.4~1.6mm, D.F.T.=25~50µm



Secado al tacto : 5 min
(Temperatura referiada : 20°C)

Equipo Protectivo



Use máscara de aire o respirador de carbón para evitar inhalar o exponerse a los vapores.

■ Tiempo para secado

Tiempo para lijado



15 min / 77°F (25°C)



Lijado seco P400



Lijado mojado P600

En caso de lijado mojado, agua se puede evaporar.
Aplique calor para prevenir las ampollas.

Información adicional

■ Tiempo para aplicar acabado

- 1) Después de aplicar PS-220, la hora máxima para aplicar el acabado es 24 horas.
- 2) Después de 24 horas, lije con P600 y repinte.

■ Topcoat compatible

HiQ Basecoat / Clearcoat
HiQ Unitan
HiQ Excellent

■ VOC Contenido

VOC contenido de 5.5lbs/gal (680g/liter)

■ Noticia

1. En el caso de 2K productos, puede ocurrir vida útil corta, tiempo de secado retrasado o sustancia no reactiva dependiendo el volumen del endurecedor, por eso mezcle A y B de acuerdo con la proporción de mezcla adecuada.
2. Remueva completamente antes de uso
3. Puse producto donde no existe la luz solar directa. Almacene en lugar oscuro y secado a temperatura (5 °C -35 °C).
4. Mantenga el contenedor cerrado y guárdelo en posición vertical. Si el líquido se derrame, absorbalo con area.
5. Durante la aplicación, se puede ocurrir diferencia de color por la proporción de mezcla, herramientas y el método de aplicación. Es probable ocurrirlo también en mismo color y número de Lot.
6. Chequee si se ocurre diferencia de color o no. Si es posible, aplique el mismo Lot número
7. Pueden aparecer marcas de Putty cuando se aplica directamente sobre la capa de laca. Con el paso de tiempo, se puede despegar.
8. Elimine la humedad del equipo de pistola antes de uso.
Limpie inmediatamente después de la aplicación para que no quedan restos en la pistola.
9. La condición adecuada para la aplicación y el endurecimiento es de 10°C o superior.
10. La temperatura de la superficie debe ser igual o superior 3°C para evitar la condensación de humedad.
11. No mezcle con otras pinturas.
12. Trate una aplicación en la capa precedente antes de aplicar la capa principal.
(Chequee la adhesión, la dispersión del color y la transparencia).
13. Refiera la hoja de datos técnicos antes de aplicación (Imprimador, capa intermedia, capa transparente)
14. No aplique pintura por encima del 85% de HR o por debajo de 5°C porque eso puede influir en las propiedades físicas.
15. El contenido no debe fluir al drenaje, río y tierra.
16. El endurecedor se debe almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa y mantengalo alejado de la humedad.
17. Para prevenir la contaminación ambiental, elimine el contenido y los residuos después de uso por una empresa de eliminación de residuos autorizada por el ministerio de medio ambiental.
18. Cuidado con la ingestión, inhalación y contacto de animal y plantas.
19. Use cinta de enmascarar, cinta adhesiva, vinilo o periódico para cubrir áreas que no deben pintarse.

■ Salud y Seguridad

1. Refiera a MSDS antes de uso.
2. Aleje los bebés y los niños. No aplique los productos a los vasos de alimentos de los niños.
3. No use el producto para otros usos. (Se prohíbe oler y usar como combustible).
4. Si las pinturas caen en la piel o los ojos, lávese bien con agua corriente y tenga tratamiento médico.
5. No aplique un producto en un área estanco.
Para prevenir sofocación durante aplicación y secado, use un soplador electrónico para mantener el área ventilada por completo.
Los trabajadores deben usar máscara de gas y equipo de seguridad todo el tiempo.
6. Los contenidos incluyen solventes orgánicos y pueden causar problemas de salud como dolor de cabeza, mareos y dermatitis.
No ingiera ni inhalar el producto y evite el contacto a la piel.
Use anteojos de seguridad, guantes de látex cuando mezcle y aplique los productos.
7. Mantenga los productos alejados del fuego y del calor durante la aplicación el almacenamiento porque es inflamable y tiene riesgo de incendio
Cuidado con las chispas por impacto, caída y fricción durante la manipulación.
8. Almacenar el producto con sustancias combustibles como paper o ropa manchada puede provocar un incendio por ignición espontánea.
Por lo tanto, no puse los productos con sustancias combustibles.
Almanece el producto en el contenedor no inflamable con agua, luego tapelo.
9. Contacte a nuestros servicios o refiera GHS-MSDS o la hoja de los datos técnicos en el sitio web para obtener los detalles.

Esta ficha de datos se base en los resultados y las pruebas de base en NOROO, pero se puede variar según equipo técnico. Refiera a nuestro web sitio.
(<http://www.autorefinishes.co.kr>)

El entorno de trabajo real y las condiciones de aplicaciones. Este dato es propiedad intelectual de NOROO paint, por lo que su copia y distribución sin permiso estrictamente se prohíbe. Si necesita más información, contacte al nuestro empleador.