

Описание продукта

О продукте

PS-200 - Акриловый грунт-выравниватель премиум класса, разработанный для быстрого заполнения ремонтных участков с меньшей усадкой, чем обычные грунты-выравниватели. Время сушки грунта PS-200 перед шлифованием составляет 20-30 минут. Легко шлифуется и не забивает абразив.

PS-220 - быстросохнущий, легко шлифуемый грунт-выравниватель, обеспечивает быстрое заполнение и отличную окантовку. Заполняет царапины зернистостью 80-180.

Подходящие подложки

Заводские покрытия
Автомобильная шпаклевка
Тщательно высушенные двухкомпонентные покрытия (уретан, эпоксидная смола, итд.)

Комплектация

Наименование продукта	Упаковка(л)	Содержимое(л)	Хранение
Акриловый грунт-выравниватель PS-220	4.0	4.0	12 мес
-	-	-	-
HiQ Уретановый растворитель DR-777 Series	4 , 16	4 , 16	24 мес

* Стандартная температура хранения - 20°C.

Вязкость смешивания

14~16 сек. Вязкость(A+T) Форд #4 при 77°F (25°C)

Растворитель

	Температура			
	5~15°C	10~25°C	20~35°C	30°C или выше
Точечный ремонт	DR-777W	DR-777W	DR-777S	DR-777S
1~3 панели	DR-777W	DR-777W*	DR-777S	DR-777S
4 панели и более	DR-777W	DR-777W*	DR-777S	DR-777S

* Рекомендуется смешивать DR-777W с 40-50%-ми DR-777S

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Использование

Перемешивание



Перед использованием тщательно перемешайте.

Подготовка поверхности



Вытрите насухо чистой материей. Отшлифуйте и удалите ржавчину и коррозию.

Смешивание соотношение



Наименование продукта	соотношение
Акриловый грунт-выравниватель PS-220	1
-	-
HiQ Уретановый растворитель DR-777 Series	1

* Смешать по объему

Условия при распылении



1~2.5 бар
2~3 влажных слоя на расстоянии 15~20см от поверхности
Размер наконечника: 1.3~1.6mm, толщина сухой пленки=40~60µm



Выдержка слоя : 5 мин
Выдержка между слоями : 5 мин

Защитные устройства



Используйте защитную маску или угольный респиратор, чтобы избежать вдыхание или воздействие паров.

■ Время высыхания

Время сушки до шлифовки



15мин / 77°F (25°C)



Сухое шлифование P400



Мокрое шлифование P600

При мокром шлифовании дайте воде испариться. Примените тепло и убедитесь, что вода испарилась, чтобы предотвратить образование пузырей от влажности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

■ Время до покрытия лаком Topcoat

- 1) После нанесения PS-200 макс. время нанесения лака Topcoat составляет 24 часа.
- 2) По истечении 24 часов отшлифуйте P600 и покройте заново.

■ Подходящие покрытия

HiQ Basecoat / Clearcoat
HiQ Unitan
HiQ Excellent

■ Содержание ЛОС

Содержание ЛОС 5.5ф/гал (680г/литр)

■ Примечание

1. Перед использованием полностью удалите влагу из распылительного оборудования.
Очистите распылительное оборудование сразу же после нанесения, чтобы не осталось остатков средства.
2. Тщательно перемешайте перед использованием.
3. Избегайте прямых солнечных лучей во время доставки, хранения и использования.
Хранить в прохладном, сухом, темном месте при комнатной температуре (5°C - 35°C).
4. Держите контейнер со средством плотно закрытым и храните в вертикальном положении.
Если средство прольется соберите песком.
5. Во время нанесения (включая подкраску) может возникнуть разница в цвете в зависимости от соотношения при смешивании, используемых инструментов для нанесения, а также метода нанесения средства.
Такое может произойти в средстве того же цвета и того же ЛОТа.
6. Проверьте наличие различий в цвете. По возможности используйте средства одного ЛОТа и наносите последовательным методом.
7. Подходящие условия для нанесения и затвердевания - 10°C или выше.
8. Температура поверхности должна быть не ниже 3°C во избежание конденсации влаги.
9. Не смешивайте с другими лакокрасочными продуктами.
10. Перед нанесением на окрашиваемую поверхности выполните пробное нанесение (проверьте адгезию, распределение цвета и прозрачность).
11. Перед нанесением системы (грунт, промежуточный слой, верхний слой) ознакомьтесь с техническими данными.
12. Не наносите средство с относительной влажностью выше 85% или ни 5°C, поскольку это может повлиять на физические свойства.
13. Средство не должно попасть в канализацию, водоемы и почву.