

Описание продукта

О продукте

PS-240 - высококачественный акриловый грунт-выравниватель высокой вязкости, разработанный для более быстрого заполнения и меньшей усадки, чем обычные грунты.

Требуется минимум 20-30 минут перед шлифованием, легко шлифуется, не забивая абразив.

PS-240 - быстросохнущий, легко шлифуемый грунт-выравниватель. Обладает прекрасными характеристиками наполнения и растекаемости. Заполняет царапины зернистостью 80-180.

Подходящие подложки

Заводские покрытия

Автомобильная шпаклевка

Тщательно высушенные двухкомпонентные покрытия (уретан, эпоксидная смола, итд.)

Комплектация

Наименование продукта	Упаковка(л)	Содержимое(л)	Хранение
Грунт-выравниватель PS-240	1, 4	1, 4	12 мес
-	-	-	-
HiQ Уретановый растворитель DR-777 Series	4, 16	4, 16	24 мес

* Стандартная температура хранения - 20°C.

Вязкость смешивания

14~16 сек. Вязкость(A+T) Форд #4 при 77°F (25°C)

Растворитель

	Температура			
	5~15°C	10~25°C	20~35°C	30°C или выше
Точечный ремонт	DR-777W	DR-777WS	DR-777S	DR-777S
1~3 панели	DR-777W	DR-777WS	DR-777S	DR-777S
4 панели и более	DR-777W	DR-777WS	DR-777S	DR-777R

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Использование

Перемешивание



Перед использованием тщательно перемешайте.

Подготовка поверхности



Вытрите насухо чистой материей.
Отшлифуйте и удалите ржавчину и коррозию.

Смешивание соотношение



Наименование продукта	соотношение
Грунт-выравниватель PS-240	1
-	-
HiQ Уретановый растворитель DR-777 Series	1~1.5

Условия при
распылении



1~2.5 бар
2~3 влажных слоя на расстоянии 15~20см от поверхности
Размер наконечника: 1.3~1.6mm, толщина сухой пленки=40~60µm



Выдержка слоя : 5 мин
(температура : 20°C)

Защитные
устройства



Используйте защитную маску или угольный респиратор,
чтобы избежать вдыхание или воздействие паров.

■ Время высыхания

Время сушки
до шлифовки



15 мин / 77°F (25°C)



Сухое
шлифование P400



Мокрое
шлифование P600

При мокром шлифовании дайте воде испариться. Примените тепло и убедитесь, что вода испарилась, чтобы предотвратить образование пузырей от влажности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

■ Время до покрытия лаком Topcoat

- 1) После нанесения PS-240 макс. время нанесения лака Topcoat составляет 24 часа.
- 2) По истечении 24 часов отшлифуйте P600 и покройте заново.

■ Подходящие покрытия

HiQ Basecoat / Clearcoat
HiQ Unitan
HiQ Excellent

■ Содержание ЛОС

Содержание ЛОС 5.5ф/гал (680г/литр)

■ Примечание

1. Перед использованием полностью удалите влагу из распылительного оборудования.
Очистите распылительное оборудование сразу же после нанесения, чтобы не осталось остатков средства.
2. Тщательно перемешайте перед использованием.
3. Избегайте прямых солнечных лучей во время доставки, хранения и использования.
Хранить в прохладном, сухом, темном месте при комнатной температуре (5°C - 35°C).
4. Держите контейнер со средством плотно закрытым и храните в вертикальном положении.
Если средство прольется соберите песком.
5. Во время нанесения (включая подкраску) может возникнуть разница в цвете в зависимости от соотношения при смешивании, используемых инструментов для нанесения, а также метода нанесения средства.
Такое может произойти в средстве того же цвета и того же ЛОТа.
6. Проверьте наличие различий в цвете. По возможности используйте средства одного ЛОТа и наносите

последовательным методом.

7. Подходящие условия для нанесения и затвердевания - 10°C или выше.
8. Температура поверхности должна быть не ниже 3°C во избежание конденсации влаги.
9. Не смешивайте с другими лакокрасочными продуктами.
10. Перед нанесением на окрашиваемую поверхности выполните пробное нанесение (проверьте адгезию, распределение цвета и прозрачность).
11. Перед нанесением системы (грунт, промежуточный слой, верхний слой) ознакомьтесь с техническими данными.
12. Не наносите средство с относительной влажностью выше 85% или ни 5°C, поскольку это может повлиять на физические свойства.
13. Средство не должно попасть в канализацию, водоемы и почву.
14. Во избежание загрязнения окружающей среды утилизируйте остатки после полного использования средства через компанию по утилизации отходов, лицензированную министерством окружающей среды.
15. Не проглатывайте и не вдыхайте, избегайте контакта животных и растения со средством.
16. Используйте малярную ленту, защитную ленту, виниловую пленку, либо газету, чтобы закрыть участки, которые не следует окрашивать.

■ Здоровье и безопасность

1. Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности материалов (MSDS).
2. Хранить в недоступном для младенцев и детей месте. Не наносить на детские товары и пищевые тары.
3. Не использовать средство для других целей (Запрещено нюхать. Не использовать в качестве топлива).
4. При попадании на кожу или в глаза тщательно промойте проточной водой и обратитесь за медицинской помощью.
5. Не используйте средство в закрытом помещении.

Чтобы предотвратить случаи удушья во время использования и высыхания средства, используйте электровентилятор, который обеспечит полную вентиляцию помещения. Рабочие должны надевать защитную маску и защитное снаряжение.

6. Средство содержит органические растворители и может вызвать проблемы со здоровьем, такие как головная боль, головокружение и дерматиты.

Не глотайте и не вдыхайте, а также избегайте контакта средства с кожей.

В процессе смешивания и нанесения надевайте защитные очки, спец.одежду и перчатки .

7. Держите вдали от огня и тепла во время использования и хранения, поскольку средство легко воспламеняется, и есть риск возгорания.

Остерегайтесь искр от ударов, падений и трения при обращении со средством.

8. Хранение средства с легко воспламеняющимися предметами, такими как испачканная одежда или бумага, может привести к самовозгоранию.

9. Для более подробной информации свяжитесь со службой поддержки клиентов или обратитесь к СГС-MSDS, либо к техническим данным на сайте.

Данное техническое описание основано на результатах испытаний и экспериментальных данных NOROO, но может отличаться в зависимости от фактической рабочей среды и условий применения.

Изложенные данные являются интеллектуальной собственностью NOROO Paint, поэтому копирование и распространение без разрешения строго запрещено.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с командой технической помощи или посетите наш официальный сайт (<http://www.autorefinishes.co.kr>).